

**PACORKFIX-1****lepak za lepljenje plute****OPIS:**

PACORKFIX-1 je sintetski lepak izrađen od specijalne polivinilacetatne emilzije i dodataka.  
Lepak se isporučuje u pripremljenom obliku za upotrebu.

**PODRUČJE PRIMENE:**

PACORKFIX-1 se primenjuje za:

- lepljenje zidnih i podnih obloga od plute (potrebno je da je podloga idealno ravna),(IPOCORK-DEKWALL i IPOCORK-CORK PARQUET), na unapred pripremljene podne i zidne površine, prema preporuci distributera obloga-INFO MARKET

**TEHNIČKE****KARAKTERISTIKE:**

Izgled:	homogena viskozna masa bele boje.
Suva materija JUS H.K8.023, %	50+/-2
pH vrednost JUS H.K8.023	5,5 - 7,5
Specifična težina, kg/dm <sup>3</sup>	1,05
Potrošnja, g/m <sup>2</sup>	300- 400

**POSTUPAK PRIMENE:**

Pre početka rada otvoriti pakovanja plutanih obloga i ostaviti zajedno sa lepkom da se aklimatizuju, a površinu zida i betona očistiti od prašine,masnoća i pukotina.

Lepak dobro promešati i nanositi ravnomerne valjkom od sunđera na obe površine koje se lepe tj. i na površinu plute i na površinu zida-betona.Lepak se prvo nanosi na plutane obloge(opredeljenu količinu), i ostavi da se osuši.Lepak je suv,odnosno spreman za lepljenje kada naneti beli film lepka postane providan. Otvoreno vreme tj.vreme od nanosa lepka dopočetka lepljenja iznosi, maksimalno 6 sati.Dok se lepak na plutanoj podlozi suši, vrši se nanošenje lepka na zidnu-podnu površinu.Vreme sušenja lepka na zidnoj-podnoj podlozi je 1 sat posle čega se vrši postavljanje plutane obloge a potom pritiskivanje-peglanje valjkom ili ručno.Vreme potpunog sušenja lepka iznosi 24 sata.Ugradnja obloga vrši se u svemu prema JUS i preporuci distributera.

**MERE ZAŠTITE PRI RADU:**

Lepak nije štetan po zdravlje, ispitana je na zdravstvenu ispravnost (Sl.list br.53/93), nije zapaljiv, pa pri upotrebi nisu potrebne posebne mere predostrožnosti.

Dozvoljeni sadržaj vlage:

-u betonu do 3%

Temperatura lepka, plute i okoline: min.15°C

Vlažnost vazduha: 45 - 65 %

**USLOVI SKLADIŠTENJA:  
ROK UPOTREBE:  
PAKOVANJE:**

Lepak se skladišti na temperaturi od 5°C do 30°C.

6 meseci.

Lepak se isporučuje u ambalaži od 1kg , 4kg. i 20kg.

**ČUVATI OD SMRZAVANJA!**