

PACORKFIX-2**lepak za lepljenje plute**

OPIS: PACORKFIX-2 je sintetski lepak izrađen od polivinilacetatne emulzije i dodataka.
Lepak se isporučuje u pripremljenom obliku za upotrebu.

PODRUČJE PRIMENE: PACORKFIX-2 se primenjuje za:
-lepljenje zidnih obloga od plute
(IPOCORK-DEKWALL), na relativno hrapave zidne površine,
prema preporuci distributera obloga-INFO MARKET

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:	Izgled:	homogena viskozna masa bele boje.
	Suva materija JUS H.K8.023, %	60+/-2
	pH vrednost JUS H.K8.023	7 - 8
	Specifična težina, kg/dm ³	1,05
	Potrošnja, kg/m ²	0.5

POSTUPAK PRIMENE: Pre početka rada otvoriti pakovanja plutanih obloga i ostaviti zajedno sa lepkom da se aklimatizuju, a površinu zida očistiti od prašine, masnoća i pukotina. Poželjno je da se na podlogu nanese prajmer napravljen od rastvora PACORKFIX-a i vode u odnosu 1 : 4

Lepak dobro promešati i nanositi ravnomerno nazubljenom lopaticom u sloju debljine od 1 do 2 mm, zavisno od hrapavosti podloge. Lepak se nanosi samo na zidnu površinu, postavi se plutana obloga a zatim vrši peglanje-pritiskivanje valjkom ili ručno. Otvoreno vreme tj. vreme od nanosa lepka do početka lepljenja iznosi, zavisno od tipa podloge 15 do 30 minuta. Vreme potpunog sušenja lepka iznosi 24 sata. Nakon završenog rada alat se pere vodom. Ugradnja obloga vrši se u svemu prema JUS i preporuci distributera.

MERE ZAŠTITE PRI RADU: Lepak nije štetan po zdravlje, ispitan je na zdravstvenu ispravnost (Sl.list br.53/93), nije zapaljiv, pa pri upotrebi nisu potrebne posebne mere predostrožnosti.

**OPTIMALNI
USLOVI LEPLJENJA:** Dozvoljeni sadržaj vlage:
-u betonu -zidu do 3%
Temperatura lepka, plute i okoline: min.15°C
Vlažnost vazduha: 45 - 65 %

**USLOVI
SKLADIŠTENJA:** Lepak se skladišti na temperaturi od 5°C do 30°C.
ROK UPOTREBE: 6 meseci.
PAKOVANJE: Lepak se isporučuje u ambalaži od 1kg , 4kg , i 20kg.

ČUVATI OD SMRZAVANJA!