

PACORKFIX-3**lepak za lepljenje plivajućeg poda od plute**

OPIS:	PACORKFIX-3 je jednokomponentni sintetski lepak izrađen na bazi polivinil acetatne emulzije. Lepak se isporučuje u pripremljenom obliku za upotrebu.		
PODRUČJE PRIMENE:	PACORKOFIX-3 se primenjuje za: -montažno lepljenje plivajućeg poda od plute(IPOCORK-CORK STYLE, WICANDERS-CORK-o-FLOOR I WOOD-o-FLOOR) ,prema preporuci distributera INFO MARKET		
TEHNI^KE KARAKTERISTIKE:	Izgled:	homogena masa bele boje.	
	Suva materija JUS H.K8.023, %	min. 45	
	pH vrednost JUS H.K8.023	2,5 - 4	
	Viskozitet, (Ford, JUS.H.K8.022),sec	25-35	
	Smicajna čvrstoća JUS H.K8.024	min. 10 MPa	
	Lepak zadovoljava zahteve standarda JUS H.K2.021 za tip lepka 3.		
POSTUPAK PRIMENE:	Neposredno pre upotrebe lepak se promeša i ravnomerno naneti u tankom sloju u prerez-nut plivajuće podne obloge. Površina na koju se nanosi lepak mora biti glatka, suva, bez prašine i masnoće.Nakon toga postaviti podnu oblogu i izvršiti preporučeno pritezanje.Nakon završenog rada alati se peru vodom.		
MERE ZAŠTITE PRI RADU:	Lepak nije štetan po zdravlje, ispitan je na zdravstvenu ispravnost (Sl.list br.53/93), nije zapaljiv, pa pri upotrebi nisu potrebne posebne mere predostrožnosti.		
OPTIMALNI USLOVI LEPLJENJA:	-pritisak lepljenja:	0,2 - 1 MPa	
	-vreme presovanja:	10 - 120 min.	
	-temperatura lepka,plute i okoline:	min. 15°C	
	-vlažnost vazduha:	60 - 70 %	
	-utrošak lepka, g/m2:	50 - 60	
	-vreme potpunog vezivanja	24h.	
USLOVI SKLADIŠTENJA:	Lepak se skladišti na temperaturi od 5°C do 30°C.		
ROK UPOTREBE:	6 meseci.		
PAKOVANJE:	Lepak se isporučuje u ambalaži od	0,50kg	

ČUVATI OD SMRZAVANJA !